

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Βερνίκι διαυγούς στιλπνού φινιρίσματος, προσδίδει στην επιφάνεια διαυγή στιλπνή όψη, κατάλληλο για κάθε είδος πλεούμενου αντικειμένου, προστατεύει και διακοσμεί το ξύλο δημιουργώντας μια ελαστική επιφανειακή μεμβράνη, που έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα στους ατμοσφαιρικούς και θαλάσσιους παράγοντες.

## **ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

**Καινούριο ξύλο:** εφαρμόστε ένα χέρι «WOODY IMPREGNANTE PROTETTIVO» και μετά από 20-30 λεπτά τρίψτε ελαφρά με ένα μάλλινο ύφασμα, μετά από 24 ώρες, εάν απαιτείται, τρίψτε με γυαλόχαρτο.

Το ξύλο πρέπει να είναι ξεραμένο και στεγνό (η μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 13%).

**Ξύλο, ήδη επεξεργασμένο:** αφαιρέστε τις φθαρμένες μπογιές με αφαιρετικό χρωμάτων, εφαρμόστε με σταθερή πινελιά ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος, δημιουργώντας ομοιόμορφο πάχος. Περιμένετε 5 – 10 λεπτά κι έπειτα ξύστε τη φθαρμένη μπογιά με τις κατάλληλες ξύστρες, τρίψτε με γυαλόχαρτο μέχρι η επιφάνεια να απογυμνωθεί εξολοκλήρου.

Καθαρίστε την επιφάνεια με νέφτι και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

## **ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ**

Εφαρμόστε δύο χέρια «WOODY BOAT FINISH VARNISH» σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από το πρώτο χέρι.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση ψηλής υγρασίας ή θερμοκρασίας χαμηλότερης από 10°C και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

## **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Εφαρμόστε δύο χέρια άχρωμο βερνίκι «WOODY BOAT FINISH VARNISH », το οποίο προσδίδει στην επιφάνεια διαυγή στιλπνή όψη. Έχει εξαιρετική πληρότητα και είναι ανθεκτικό στους θαλάσσιους παράγοντες.

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

|                                   |                                                                                   |                     |                                                                                   |                          |                                                                                     |                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ<br>ANA ΧΕΡΙ mq/1 |  | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ           |  | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ<br>ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ<br>ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ                             |  |
| 12                                |                                                                                   | ΝΕΦΤΙ               |                                                                                   | ΝΕΦΤΙ                    |                                                                                     | =                                                   |                                                                                     |
| ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ                   |  | ΣΤΕΓΝΟ<br>ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ |  | ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ<br>ANA kg   |  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ<br>ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ                               |  |
| ΣΤΙΑΠΝΟ                           |                                                                                   | 2 ΩΡΕΣ              |                                                                                   | 0,9                      |                                                                                     | 10% ΝΕΦΤΙ                                           |                                                                                     |
| ΧΡΩΜΑΤΑ                           |  | ΣΤΕΓΝΟ<br>ΣΤΗΝ ΑΦΗ  |  | ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ             |  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ<br>ΣΠΑΤΟΥΛΑ                             |  |
| ΑΧΡΩΜΟ                            |                                                                                   | 6 ΩΡΕΣ              |                                                                                   | 45                       |                                                                                     | =                                                   |                                                                                     |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ          |  | ΠΛΗΡΕΣ<br>ΣΤΕΓΝΩΜΑ  |  | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ                |  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ<br>ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ                        |  |
| ΝΑΙ / ΝΑΙ                         |                                                                                   | 24 ΩΡΕΣ             |                                                                                   | 180'' FORD 4             |                                                                                     | 10 – 20% ΝΕΦΤΙ                                      |                                                                                     |
| ΧΡΟΝΟΣ<br>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ             |  | ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ           |  | ΣΗΜΕΙΟ<br>ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ      |  | Διάμετρος ακροφυσίου: 1,7mm<br>Πίεση: 2 ατμόσφαιρες |                                                                                     |
| 36 ΜΗΝΕΣ                          |                                                                                   | 24 ΩΡΕΣ             |                                                                                   | 37°C                     |                                                                                     |                                                     |                                                                                     |

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124